

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

ŽIVEC FKW 800 FELDSPAR FKW 800

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	71.00
Al ₂ O ₃	16.50
Fe ₂ O ₃	0.25
TiO ₂	0.05
CaO	0.35
MgO	0.10
K ₂ O + Na ₂ O	9.80
L.o.l.	1.10

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	72.00
Quartz / Křemen	28.00

Grainsize distribution

Rozdělení velikostí částic

Fraction / Frakce 800 μm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síť	
Under 100μm / pod 100 μm	<15%

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5%
Hardness / Tvrdost	6 (Mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Feldspar which is sorting on Manfredini screening machine.

Available packages: 1.000 kg big-bags or silo-trucks.

Production site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý živec tříděný na síť Manfredini.

Balení: Big-bag 1.000 kg nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

