

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

ŽIVEC FKW 800 FELDSPAR FKW 800

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	72,00
Al ₂ O ₃	16,30
Fe ₂ O ₃	0,25
TiO ₂	0,05
CaO	0,37
MgO	0,10
K ₂ O	4,80
Na ₂ O	4,80
K ₂ O + Na ₂ O	9,60
L.o.l.	1,10

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	68,00
Quartz / Křemen	27,00
Others / Ostatní	5,00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 800 μm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	
Under 100μm / pod 100 μm	<15%

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0,5%
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Feldspar which is sorting on Manfredini screening machine.

Available packages: 1.000 kg big-bags or silo-trucks.

Production site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý živec tříděný na síti Manfredini.

Balení: Big-bag 1.000 kg nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

