

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

ŽIVEC FKW 808 FELDSPAR FKW 808

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	71.00
Al ₂ O ₃	16.50
Fe ₂ O ₃	0.25
TiO ₂	0.05
CaO	0.35
MgO	0.10
K ₂ O	4.80
Na ₂ O	4.90
L.o.l.	1.00

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	69.00
Quartz / Křemen	26.00
Others / Ostatní	5.00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 800 μm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síť	
Under 100μm / pod 100 μm	<52%

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5%
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Feldspar which is sorting on Manfredini screening machine.

Available packages: 1.000 kg big bags or silotrucks.

Production site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý živec tříděný na síť Manfredini.

Balení: Big-bag 1.000 kg nebo silokamiony

Výrobní závod: Horní Slavkov

