

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKS 45/63 Feldspar FKS 45/63

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	74.50
Al ₂ O ₃	14.70
Fe ₂ O ₃	0.60
TiO ₂	0.05
CaO	0.35
MgO	0.10
K ₂ O	4.30
Na ₂ O	4.20
L.o.I.	1.20

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	62.00
Quartz / Křemen	35.00
Others / Ostatní	3.00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 µm	<2% *
Fraction / Frakce 63 µm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5 %
Hardness / Tvrdost	6 (Mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Feldspar Na-K micronised by Roll-Mill and dust exhaust by air classifier Anivi.

Available packages: Big-bags, paper bags or silotrucks.

Production site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném tříděči Anivi.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

