

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FEW 45/63/100S Feldspar FEW 45/63/100S

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	72.00
Al ₂ O ₃	16.00
Fe ₂ O ₃	0.12
TiO ₂	0.02
CaO	0.35
MgO	0.10
K ₂ O	5.40
Na ₂ O	5.30
L.o.I.	1.00

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	75.00
Quartz / Křemen	20.00
Others / Ostatní	5.00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2 % *
* Retained on sieve / Zbytek na síťe	

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0.5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6,5-7,0

Product Description

Feldspar Na-K micronised by Roll-Mill and dust exhaust by air classifier Anivi and magnetic separated.

Available packages: big-bags, paper bags or silo trucks.

Producton site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném tříděči Anivi a magneticky separovaný.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

