

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FEW 45/63/100S Feldspar FEW 45/63/100S

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	72,00
Al ₂ O ₃	16,50
Fe ₂ O ₃	0,12
TiO ₂	0,03
CaO	0,35
MgO	0,10
K ₂ O + Na ₂ O	10,00
L.o.l.	1,00

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	75,00
Quartz / Křemen	22,00
Others / Ostatní	3,00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2 % *

* Retained on sieve / Zbytek na síti

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6,5-7,0

Product Description

Feldspar Na-K micronised by Roll-Mill and dust exhaust by air classifier Anivi and magnetic separated.

Available packages: big-bags, paper bags or silo trucks.

Producton site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi a magneticky separovaný.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

