

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKW 45/63/100 Feldspar FKW 45/63/100

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	72,00
Al ₂ O ₃	16,30
Fe ₂ O ₃	0,25
TiO ₂	0,05
CaO	0,37
MgO	0,10
K ₂ O	4,80
Na ₂ O	4,80
K ₂ O + Na ₂ O	9,60
L.o.I.	1,00

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	68,00
Quartz / Křemen	27,00
Others / Ostatní	5,00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 μm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 μm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 μm	< 2 % *

* Retained on sieve / Zbytek na síťe

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6,5 - 7,0

Product Description

Feldspar Na-K micronised by Roll-Mill and dust exhaust by air classifier Anivi.

Available packages: Big-bags, paper bags or silotrucks.

Production site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

