

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKW 45/63/100 Feldspar FKW 45/63/100

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	71.00
Al ₂ O ₃	16.50
Fe ₂ O ₃	0.25
TiO ₂	0.05
CaO	0.35
MgO	0.10
K ₂ O	4.80
Na ₂ O	4.90
L.o.I.	1.00

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	69.00
Quartz / Křemen	26.00
Others / Ostatní	5.00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2% *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2% *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2% *

* Retained on sieve / Zbytek na síti

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5%
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6,5 - 7,0

Product Description

Feldspar Na-K micronised by Roll-Mill and dust exhaust by air classifier Anivi.

Available packages: Big-bags, paper bags or silotrucks.

Production site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

