

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

ŽIVEC FKS 0-1 FELSPAR FKS 0-1

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	74,50
Al ₂ O ₃	14,70
Fe ₂ O ₃	0,60
TiO ₂	0,05
CaO	0,35
MgO	0,10
K ₂ O	4,30
Na ₂ O	4,20
L.o.l.	1,20

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	62,00
Quartz / Křemen	35,00
Others / Ostatní	3,00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 1000 μm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síťe	
Under 100μm / pod 100 μm	<20%

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6 (Mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Feldspar Na-K which is sorting on Manfredini screening machine and dust exhaust by air classifier Anivi.

Available packages: 1.000 kg big-bags or silotrucks.

Production site: Horní Slavkov

Popis produktu

Směsný mletý Na-K živec tříděný na síťe Manfredini a odprášený na větrném třídíči.

Balení: big-bag 1.000 kg nebo silokamion.

Výrobní závod: Horní Slavkov

