Czech Silicat s. r. o.

Plant and offices: Hasičská 1017, 357 31 Horní Slavkov, Česká republika
Phone: +420 355 330 606
E-mail: info@czechsilicat.cz

Revize/Revision: 11.10.2017

www.czechsilicat.cz

Technical Sheet / Typical values
Materiálový list / Typické hodnoty

Keramická hmota
Ceramic body

XRF Chemical Analysis %
Chemický rozbor XRF

SiO_2	65.05
Al_2O_3	21.67
TiO_2	0.81
CaO	2.05
MgO	0.41
K_2O	2.24
Na_2O	0.71
L.o.I.	5.71

Grainsize distribution
Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 63 µm	<2% *

* Retained on sieve / Zbytek na sítě

Other characteristics
Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<25 %
pH	7.0

Product Description

Popis produktu

Keramické směsi. Produkt je zcela regenerovaná hmota z výroby sanitární keramiky (100% recyklovaný produkt).
Dodáváno volně ložené.
Výrobní závod: Horní Slavkov

MINERALI INDUSTRIALI S.r.l., Piazza Martiri della Libertà n.4, 28100 NOVARA (IT)
Tel: 0039/0321 377600 Fax: 0039/0321391874 E-mail: info@min-ind.it www.mineraliindustriali.it

KMK GRANIT, a.s., Mírová 545, 35747 KRÁSNO (CZ)
Tel: 00420/352688203, Fax: 00420/352688136, GSM: 00420/606609989, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz, www.kmkgranit.cz