# Czech Silicat s. r. o.

Plant and offices: Hasičská 1017, 357 31 Horní Slavkov, Česká republika
Phone: +420 355 330 606
E-mail: info@czechsilicat.cz

Revize/Revision: 11.10.2017

www.czechsilicat.cz

## Technical Sheet / Typical values
Materiálový list / Typické hodnoty

# Keramická hmota
# Ceramic body

### XRF Chemical Analysis %
Chemický rozbor XRF

| | |
|---|---|
| $SiO_2$ | 65.05 |
| $Al_2O_3$ | 21.67 |
| $TiO_2$ | 0.81 |
| CaO | 2.05 |
| MgO | 0.41 |
| $K_2O$ | 2.24 |
| $Na_2O$ | 0.71 |
| L.o.I. | 5.71 |

### Grainsize distribution
Rozdělení velikosti částic

| | |
|---|---|
| Fraction / Frakce 63 µm | <2% * |

* Retained on sieve / Zbytek na sítě

### Other characteristics
Ostatní vlastnosti

| | |
|---|---|
| Moisture / Vlhkost | <25 % |
| pH | 7.0 |

### Product Description

### Popis produktu

Keramické směsi. Produkt je zcela regenerovaná hmota z výroby sanitární keramiky (100% recyklovaný produkt).
Dodáváno volně ložené.
Výrobní závod: Horní Slavkov

MINERALI INDUSTRIALI S.r.l., Piazza Martiri della Libertà n.4, 28100 NOVARA (IT)
Tel: 0039/0321 377600 Fax: 0039/0321391874 E-mail: info@min-ind.it www.mineraliindustriali.it

KMK GRANIT, a.s., Mírová 545, 35747 KRÁSNO (CZ)
Tel: 00420/352688203, Fax: 00420/352688136, GSM: 00420/606609989, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz, www.kmkgranit.cz