

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKW 800 Feldspar FKW 800

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	73.10
Al ₂ O ₃	15.10
Fe ₂ O ₃	0.25
TiO ₂	0.05
CaO	0,37
MgO	0.10
K ₂ O + Na ₂ O	9.60
L.o.l.	1.10

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	69.00
Quartz / Křemen	26.00
Others / Ostatní	5.00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 800 μm	<5% *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	
Under 100μm / pod 100 μm	<20%

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5%
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Popis produktu

Směsný mikromletý živec tříděný na síti Manfredini.

Balení: Big-bag 1.000 kg nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

