

## Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

## Živec FKW 808 Feldspar FKW 808

### XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO <sub>2</sub>	72,00
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,30
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,25
TiO <sub>2</sub>	0,05
CaO	0,37
MgO	0,10
K <sub>2</sub> O	4,80
Na <sub>2</sub> O	4,80
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	9,60
L.o.I.	1,00

### Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	68,00
Quartz / Křemen	27,00
Others / Ostatní	5,00

### Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 800 μm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	
Under 100μm / pod 100 μm	<52%

### Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5%
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

### Product Description

#### Popis produktu

Směsný mikromletý živec tříděný na síti Manfredini.

Balení: Big-bag 1.000 kg nebo silokamiony

Výrobní závod: Horní Slavkov

