Czech Silicat s. r. o.

Plant and offices: Hasičská 1017, 357 31 Horní Slavkov, Česká republika
Phone: +420 355 330 606
E-mail: info@czechsilicat.cz

Revize/Revision: 13.11.2019

www.czechsilicat.cz

Technical Sheet / Typical values
Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKW 808
Feldspar FKW 808

XRF Chemical Analysis %
Chemický rozbor XRF

SiO_2	72,00
Al_2O_3	16,30
Fe_2O_3	0,25
TiO_2	0.05
CaO	0,37
MgO	0.10
K_2O	4.80
Na_2O	4,80
$K_2O + Na_2O$	9,60
L.o.I.	1.00

Mineralogy %
Mineralogie

K-Na Feldspar / K-Na Živec	68,00
Quartz / Křemen	27,00
Others / Ostatní	5.00

Grainsize distribution
Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 800 µm	<2% *

* Retained on sieve / Zbytek na sítě

Under 100µm / pod 100 µm	<52%

Other characteristics
Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5%
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Popis produktu

Směsný mikromletý živec tříděný na sítě Manfredini.
Balení: Big-bag 1.000 kg nebo silokamiony
Výrobní závod: Horní Slavkov

MINERALI INDUSTRIALI S.r.l., Piazza Martiri della Libertà n.4, 28100 NOVARA (IT)
Tel: 0039/0321 377600 Fax: 0039/0321391874 E-mail: info@min-ind.it www.mineraliindustriali.it

KMK GRANIT, a.s., Mírová 545, 35747 KRÁSNO (CZ)
Tel: 00420/352688203, Fax: 00420/352688136, GSM: 00420/606609989, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz, www.kmkgranit.cz