

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKM 45/63/100 Feldspar FKM 45/63/100

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	73,70
Al ₂ O ₃	15,00
Fe ₂ O ₃	0,40
TiO ₂	0,04
CaO	0,38
MgO	0,10
K ₂ O	4,60
Na ₂ O	4,50
K ₂ O + Na ₂ O	9,10

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	65,00
Quartz / Křemen	32,00
Others / Ostatní	3,00

Grainsize distribution

Rozdělení velikostí částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2 % *

* Retained on sieve / Zbytek na síti

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6
pH	6,5 - 7,0

Product Description

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

