

## Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

## Živec FKM 45/63/100 Feldspar FKM 45/63/100

### XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO <sub>2</sub>	74.70
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	14.00
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.40
TiO <sub>2</sub>	0.04
CaO	0.43
MgO	0.26
K <sub>2</sub> O	4.40
Na <sub>2</sub> O	4.30
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	8.70

### Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	65.00
Quartz / Křemen	32.00
Others / Ostatní	3.00

### Grainsize distribution

Rozdělení velikostí částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2 % *

\* Retained on sieve / Zbytek na síti

### Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0.5 %
Hardness / Tvrdost	6
pH	6.5 - 7.0

### Product Description

#### Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

