

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKW 63G Feldspar FKW 63G

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	72,00
Al ₂ O ₃	16,30
Fe ₂ O ₃	0,25
TiO ₂	0,05
CaO	0,37
MgO	0,10
K ₂ O	3,50
Na ₂ O	5,40
L.o.I.	1,00

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	67,00
Quartz / Křemen	28,00
Others / Ostatní	5,00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2 % *

* Retained on sieve / Zbytek na síťe

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0.5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

