

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Střepy 63 Pitcher 63

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	70.80
Al ₂ O ₃	22.50
Fe ₂ O ₃	0.60
TiO ₂	0.90
CaO	0.90
MgO	0.30
K ₂ O	2.60
Na ₂ O	1.40
L.o.l.	0.30

Grainsize distribution

Rozdělení velikostí částic

Fraction / Frakce 63 μm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5 %
Hardness / Tvrdost	7 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Popis produktu

Keramické střepy mleté pod 63 μm, tříděné větrným třídičem, vhodné pro využití v keramice.
Balení: big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.
Výrobní závod: Horní Slavkov

