

## Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

## Střepy 63 Pitcher 63

### XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO <sub>2</sub>	70.80
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	22.50
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.60
TiO <sub>2</sub>	0.90
CaO	0.90
MgO	0.30
K <sub>2</sub> O	2.60
Na <sub>2</sub> O	1.40
L.o.I.	0.30

### Grainsize distribution

Rozdělení velikostí částic

Fraction / Frakce 63 μm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	

### Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	<0.5 %
Hardness / Tvrdost	7 (mohs)
pH	6.5 - 7.0

### Product Description

#### Popis produktu

Keramické střepy mleté pod 63 μm, tříděné větrným třídičem, vhodné pro využití v keramice.  
Balení: big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.  
Výrobní závod: Horní Slavkov

