

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FEW 45/63/100/1000S Feldspar FEW 45/63/100/1000S

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	72.50
Al ₂ O ₃	15.10
Fe ₂ O ₃	0.15
TiO ₂	0.03
CaO	0.35
MgO	0.10
K ₂ O + Na ₂ O	9.80
L.o.l.	1.00

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	75.00
Quartz / Křemen	22.00
Others / Ostatní	3.00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 1000 µm	< 5 % *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0.5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6.5-7.0

Product Description

Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi a magneticky separovaný.
Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.
Výrobní závod: Horní Slavkov

