

## Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

## Živec FEW 45/63/100S Feldspar FEW 45/63/100S

### XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO <sub>2</sub>	72,00
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16,50
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,12
TiO <sub>2</sub>	0,03
CaO	0,35
MgO	0,10
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	10,00
L.o.l.	1,00

### Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	75,00
Quartz / Křemen	22,00
Others / Ostatní	3,00

### Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 µm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 µm	< 2 % *

\* Retained on sieve / Zbytek na síti

### Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6,5-7,0

### Product Description

#### Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi a magneticky separovaný.  
Balení: Big-baggy, papírové pytle nebo silokamiony.  
Výrobní závod: Horní Slavkov

