

## Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

## Živec FKW 45/63/100 Feldspar FKW 45/63/100

### XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO <sub>2</sub>	73.10
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	15.10
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.25
TiO <sub>2</sub>	0.05
CaO	0.37
MgO	0.10
K <sub>2</sub> O	4.80
Na <sub>2</sub> O	4.80
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O	9.60
L.o.I.	1.10

### Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	69.00
Quartz / Křemen	26.00
Others / Ostatní	5.00

### Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 45 μm	< 2 % *
Fraction / Frakce 63 μm	< 2 % *
Fraction / Frakce 100 μm	< 2 % *

\* Retained on sieve / Zbytek na síť

### Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
pH	6,5 - 7,0

### Product Description

#### Popis produktu

Směsný mikromletý Na-K živec, odprášený na větrném třídíči Anivi.

Balení: Big-bagy, papírové pytle nebo silokamiony.

Výrobní závod: Horní Slavkov

