Czech Silicat s. r. o.

Plant and offices: Hasičská 1017, 357 31 Horní Slavkov, Česká republika
Phone: +420 355 330 606
E-mail: info@czechsilicat.cz

Revize/Revision: 15.5.2020

www.czechsilicat.cz

Technical Sheet / Typical values
Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKS 0-1
Feldspar FKS 0-1

XRF Chemical Analysis %
Chemický rozbor XRF

SiO_2	74,50
Al_2O_3	14,70
Fe_2O_3	0,60
TiO_2	0,05
CaO	0,35
MgO	0,10
K_2O	4,30
Na_2O	4,20
$K_2O + Na_2O$	8,50
L.o.I.	1,20

Mineralogy %
Mineralogie

K-Na Feldspar / K-Na Živec	62,00
Quartz / Křemen	35,00
Others / Ostatní	3.00

Grainsize distribution
Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 1000 µm	<2% *

* Retained on sieve / Zbytek na sítě

Under 100µm / pod 100 µm	<20%

Other characteristics
Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
Bellyful / Sypná hmotnost	1 675 kg/m³
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Popis produktu

Směsný mletý Na-K živec tříděný na sítě Manfredini a odprášený na větrném třídiči.
Balení: big-bag 1.000 kg nebo silokamion.
Výrobní závod: Horní Slavkov

MINERALI INDUSTRIALI S.r.l., Piazza Martiri della Libertà n.4, 28100 NOVARA (IT)
Tel: 0039/0321 377600 Fax: 0039/0321391874 E-mail: info@min-ind.it www.mineraliindustriali.it

KMK GRANIT, a.s., Mírová 545, 35747 KRÁSNO (CZ)
Tel: 00420/352688203, Fax: 00420/352688136, GSM: 00420/606609989, e-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz, www.kmkgranit.cz