

Technical Sheet / Typical values

Materiálový list / Typické hodnoty

Živec FKS 0-1 Feldspar FKS 0-1

XRF Chemical Analysis

Chemický rozbor XRF

	%
SiO ₂	74,50
Al ₂ O ₃	14,70
Fe ₂ O ₃	0,60
TiO ₂	0,05
CaO	0,35
MgO	0,10
K ₂ O	4,30
Na ₂ O	4,20
K ₂ O + Na ₂ O	8,50
L.o.I.	1,20

Mineralogy

Mineralogie

	%
K-Na Feldspar / K-Na Živec	62,00
Quartz / Křemen	35,00
Others / Ostatní	3,00

Grainsize distribution

Rozdělení velikosti částic

Fraction / Frakce 1000 µm	<2% *
* Retained on sieve / Zbytek na síti	
Under 100µm / pod 100 µm	<20%

Other characteristics

Ostatní vlastnosti

Moisture / Vlhkost	< 0,5 %
Hardness / Tvrdost	6 (mohs)
Bellyful / Sypná hmotnost	1 675 kg/m ³
pH	6.5 - 7.0

Product Description

Popis produktu

Směsný mletý Na-K živec tříděný na síti Manfredini a odprášený na větrném třídíči.

Balení: big-bag 1.000 kg nebo silokamion.

Výrobní závod: Horní Slavkov

